

Vispārējās nozīmes līme **MULTI**

Spēcīgi lipīga vispārējā līmjava, bez šķīdinātājiem un bez smaržas. Ideāli piemērota tvaika barjeru, jumta membrānu un foliju līmēšanai iekštelpās un ārā, ļoti izturīga pret novecošanos, ārkārtīgi elastīga un staipīga, jutīgs pret ēkas kustībām - savieno izplešanās šuves. Līme piemērota seguma pārklāšanai ar krāsu.



PARAMETRS	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Materiāls		Emulsija bez šķīdinātājiem akrils
Konsekvence		Atkārtojas
PH vērtība		Sārmais (7,8 – 8,2)
Lietošanas temperatūra	[°C]	no -10 līdz +40
Temperatūras izturība	[°C]	no -20 līdz + 80
Blīvums	[kg/l]	1,02
Veikspēja	[mb]	8-10
Tilpums	[ml]	310
Krāsa		Zils
Iepakojums	[gab.]	20
Palete	[kastes/gab.]	60 / 1 200

Priekšrocības:

- Elastīga un elastīga
- Ļoti izturīgs pret novecošanos
- Uzņēmīgs pret ēkas kustībām
- Nesatur šķīdinātājus, bez smaržas

Vispārējas nozīmes līme **MULTI**

Pielietojums:

Tvaika barjeru, jumtu membrānu, folijas līmēšanai ēku iekšpusē un ārpusē, izplešanās šuvju līmēšanai. Līme piemērota apmetumam un pārklāšanai ar krāsu. Lietošanas temperatūra min./maks.: no -10 °C līdz + 40 °C. Līmējamo elementu virsmām jābūt tīrām, attaukotām un absorbējošām. Gadījumā, ja lieto uz slikti savienotām, putekļainām vai šķiedrainām virsmām, jālieto atbilstošs gruntējums. Uzklātās līmes biezumam jābūt aptuveni 6 līdz 8 mm. Viegli sacietējušu, līmi var noņemt ar ūdeni. Pēc tam, kad tā ir sacietējusi, atlikušo līmi var noņemt ar tīrīšanas līdzekļiem, piesūcinot piekaltušos līmes atlikumus traipos. Ja nepieciešams, darbība jāatkārto, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts. Iepriekš pārlicinieties, ka virsmas no kuriem tiek noņemti līmes atlikumi, ir izturīgi pret dotā tīrīšanas līdzekļa iedarbību.

Drošība:

Produkts jāglabā bērniem nepieejamā vietā. Ja norīts vai nokļūst acīs, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību, izvairīties no tiešas saskares ar ādu. Lietošanas laikā ir ieteicams aizsargbrīļļu un cimdu lietošana.

Uzglabāšana / transportēšana:

Produkts jāuzglabā temperatūrā no + 5 °C līdz + 25 °C, tā oriģinālajā iepakojumā, sausās, tumšās telpās. Līmes iepakojums zem liela svara var deformēties, tāpēc nav ieteicams produktu sakraut kopā ar citiem smagiem izstrādājumiem (gan transportēšanai, gan uzglabāšanai). Produkts jāpārvadā segtos transportlīdzekļos, nostiprināts pret bojājumiem. Transportēšanas laikā jāievēro transportēšanas drošības noteikumi. Produkts ir jāaizsargā pret ķīmisko vielu iedarbību, kas var pazemināt tā parametrus tehniski vai neatgriezeniski to sabojāt. Derīguma termiņš slēgtā iepakojumā ir 12 mēneši no izgatavošanas datuma.

Uz izstrādājumu attiecas garantija, ja tiek stingri ievēroti tajā ietvertie norādījumi tehniskajā lapā. Ražotājs patur tiesības atteikties pieņemt sūdzību gadījumā sniegto norādījumu neievērošana.

Iekļautā informācija, ieteikumi un padomi ir sniegti, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs no lietotājiem nodrošina, ka montāža tiek veikta ar visiem atbilstošajiem līdzekļiem, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, par paredzēto materiālu piemērotību viņa iecerēto mērķu sasniegšanai.